

GRIPFACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

TECHNICKÝ LIST

GripFactory NanoGrip

CZ



POPIS

Dvosložkový transparentní nátěr na bázi polyuretanu v kombinaci s nanotechnologií (silany s UV přísadami). Vhodný zejména pro zajištění protiskluznosti tvrdých, rozměrově stabilních podlah ve venkovním prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

GripFactory NanoGrip je odolný protiskluzový systém určený pro povrchy, u nichž zůstávají zachovány původní estetické vlastnosti. Vhodný je pro beton, přírodní kámen, linoleum, glazovanou dlažbu a podlahové nátěrové systémy. Produkt v originálním balení má záruku 2 roky. Při odborné aplikaci poskytujeme garanci účinnosti protiskluzového efektu po dobu 2 let. Celková účinnost se při správné údržbě pohybuje v rozmezí 4–6 let.

POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE VENKU NA DŘEVO, KTERÉ MŮŽE OPAKOVANĚ ZMOKNOUT, JAKO JE LEŠENÍ, TERASA, PALUBA LODĚ APOD.

VLASTNOSTI

- Průhledné/neprůhledné;
- Jednovrstvý systém, snadná aplikace;
- Snadno se čistí;
- Po aplikaci lze poměrně brzy chodit;
- Obsahuje velké množství pevných látek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETRY

Hustota (g/cm ³)	1,1 kg/l
Obsah pevných látek v hmotnosti	55%
Míchací poměr	Základ : tvrdidlo = 2 : 0,5 (hmotnost)
Doporučená tloušťka suchého filmu	55 µm
Teoretická spotřeba	Při tloušťce suché vrstvy 55 mikrometrů: přibližně 4-6 m ² /kg.
Praktická spotřeba	Praktická výtěžnost závisí na drsnosti podkladu a použité struktuře. Při aplikaci hrubé protiskluzové struktury umístěte zkušební kus s příslušným válečkem se žlutou struktúrou, abyste zjistili vyšší spotřebu.
Doba skladování	12 měsíců, pokud se skladuje v suchu, chladu a bez mrazu v neotevřeném původním obalu.
Zpracování odpadu	Zbytky výrobku a prázdné obaly likvidujte jako chemický odpad v souladu s místními předpisy a zákonnými požadavky.

DOBA SUŠENÍ PŘI 20 °C/RH 50%

Bez přilnavosti	1 hodina
Suché na manipulaci	2 hodiny
Suchý pro přelakování	5 hodin
Plně vytvrzené	2 dny

PODMÍNKY POUŽITÍ

Minimální teplota okolí	5 °C
Maximální relativní vlhkost	85%
Minimální povrchová teplota	5 °C
Maximální povrchová teplota	35 °C
Čistící zařízení / stříkance	Okamžitě po použití ředidlem.

NÁVOD K POUŽITÍ NA KAMENNÝCH POVRŠÍCH (DLAŽDICE, BETON NEBO PŘÍRODNÍ KÁMEN)

1. Očistěte povrch čisticím prostředkem MicroGrip a v případě potřeby jej zdrsňte broušením.
2. Nové dlaždice odmastěte.
3. Staré použité dlaždice očistěte a mírně okyselte přípravkem MicroGrip zředěným vodou v poměru 1:10, dobře opláchněte a vysušte vodním vysavačem.
4. NanoGrip aplikujte ihned po zaschnutí.
5. Obě složky důkladně promíchejte vřetenem a ihned přidejte skleněné kuličky.
6. Naneste NanoGrip hřebenem s jemnými zuby nebo hladítkem v tloušťce vrstvy zrna a ihned naneste strukturu žlutým strukturním válečkem.

V případě skleněného povrchu je nutné použít základní nátěr Silane.