

GRIPFACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

CZ

TECHNICKÁ LIST

Protiskluzová páska
GripFactory Aqua



POPIS

GripFactory protiskluzová páska Aqua je řešením, jak opatřit koupelnu, sprchu, bazén nebo loď protiskluzovým proužkem, který je vhodný i pro chůzi naboso. Páska je k dispozici ve standardních šířkách 25 nebo 50 mm, v rolích 18 metrů nebo

ve čtvercích 140 x 140 mm. Vyberte si z několika barev (černá, bílá, šedá, béžová a transparentní).

JAK TO FUNGUJE?

Pásku GripFactory Aqua velmi snadno aplikujete sami. Díky speciální povrchové struktuře má tato protiskluzová páska extrémně vysokou protiskluzovou hodnotu, ale je stále velmi čistá. Na materiálu neulpívají žádné žmolky z mopy nebo čistícího hadříku.

VÝHODY

S protiskluzovou páskou GripFactory máte jistotu dlouhodobého řešení proti kluzkému povrchu. Díky struktuře nemá aquaplanning šanci a podlaha je dostatečně pohodlná na to, abyste se na ni postavili bosýma nohama.

- Hygienická
- Snadná aplikace
- Odnímatelná
- Udržitelná
- Určíte si na požadovanou velikost
- Žádné nebezpečí zakopnutí

OBLAST POUŽITÍ

- Bazény
- Sprchy
- Koupelny
- Vany
- Toalety
- Sauny
- Lodě a zařízení pro vodní sporty
- Surfovací prkna

VHODNÉ PRO TYTO POVRCHY

- Akryl
- Keramické dlaždice
- Mramor a žula
- Polyester
- Porcelán a smalt

TECHNICKÁ DATA

Předmět	Výsledek	Zkušební metoda
Zadní nosič	0.65 mm PVC	kaliperační metoda
Typ lepidla	Modifikovaný akrylát s rozpouštědlem /neuveďeno	
Tloušťka lepidla	0.06 mm	neuveďeno
Celková tloušťka	0.71 mm	neuveďeno
Počáteční lepidlost (kg / 25.4 mm)	3.2	PSTC-16
Držení	>24 hodin	PSTC-7
Přilnavost při odlup. (N / 20 mm)	18.8	180° FINAT FTM1
Pevnost v tahu (N / 20 mm)	< 200	Lloyd, 500 N load cell
Přilnavost při odlup. (kg / 25.4 mm)	1.4	PSTC-1
Pevnost v tahu MD (kgf / cm2)	120.4	ASTM D882A:1997
Prodloužení při přetržení	199%	ASTM D882A:1997
Odolnost proti přetržení (kgf / cm2)	5.36	ASTM D1004:1994-DIE C
Rozměrová stálost	0%	ASTM D1593:1944
Teplotní rozsah (C)	-30 až +70 ° C	neuveďeno

Barvy a hodnoty odrazu světla (LRV)

Barva	PMS / RAL	LRV (prům.)	LRV (rozsah)
Běžová	452C/1035	37.5	1
Černá	-	4	4
Transparentní	-	56	2
Šedá	Studená šedá 10/7037	10	2

Koefficient tření

Zkušební norma	Suchý povrch	Mokrý povrch
Kyvadlo	106 4S	31 4S
DIN 51097	Kategorie B	Kategorie B