

GRIPFACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

TECHNICKÝ LIST

GRIPFACTORY NanoGrip

CZ



POPIS

Dvosložkový transparentní nátěr na bázi polyuretanu v kombinaci s nanotechnologií (silany s UV přísadami). Vhodný zejména pro zajištění protiskluznosti tvrdých, rozměrově stabilních podlah ve venkovním prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

GripFactory NanoGrip je odolný protiskluzový systém pro povrchy, kde jsou estetické vlastnosti minimálně ovlivněny nebo vůbec nejsou ovlivněny. Vhodné povrchy: beton, přírodní kámen, linoleum, glazovaný kámen a podlahové nátěrové systémy.

POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE VENKU NA DŘEVO, KTERÉ MŮŽE OPAKOVANĚ ZMOKNOUT, JAKO JE LEŠENÍ, TERASA, PALUBA LODĚ APOD.

VLASTNOSTI

- Průhledné/neprůhledné;
- Jednovrstvý systém, snadná aplikace;
- Snadno se čistí;
- Po aplikaci lze poměrně brzy chodit;
- Obsahuje velké množství pevných látek.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm ³)	1,1 kg/l
Obsah pevných látek v hmotnosti	55%
Míchací poměr	Základ : tvrdidlo = 2 : 0,5 (hmotnost)
Doporučená tloušťka suchého filmu	55 µm
Teoretická spotřeba	Při tloušťce suché vrstvy 55 mikrometrů: přibližně 4-6 m ² /kg.
Praktická spotřeba	Praktická výtěžnost závisí na drsnosti podkladu a použité struktuře. Při aplikaci hrubé protiskluzové struktury umístěte zkušební kus s příslušným válečkem se žlutou strukturou, abyste zjistili vyšší spotřebu.
Doba skladování	12 měsíců, pokud se skladuje v suchu, chladu a bez mrazu v neotevřeném původním obalu.
Zpracování odpadu	Zbytky výrobku a prázdné obaly likvidujte jako chemický odpad v souladu s místními předpisy a zákonnými požadavky.

DOBA SUŠENÍ PŘI 20 °C/RH 50%

Bez přilnavosti	1 hodina
Suché na manipulaci	2 hodiny
Suchý pro přelakování	5 hodin
Plně vytvrzené	2 dny

PODMÍNKY POUŽITÍ

Minimální teplota okolí	5 °C
Maximální relativní vlhkost	85%
Minimální povrchová teplota	5 °C
Maximální povrchová teplota	35 °C
Čistící zařízení / stříkance	Okamžitě po použití ředidlem.

NÁVOD K POUŽITÍ NA KAMENNÝCH POVRŠÍCH (DLAŽDICE, BETON NEBO PŘÍRODNÍ KÁMEN)

1. Očistěte povrch čisticím prostředkem MicroGrip a v případě potřeby jej zdrsňte broušením.
2. Nové dlaždice odmastěte.
3. Staré použité dlaždice očistěte a mírně okyselte přípravkem MicroGrip zředěným vodou v poměru 1:10, dobře opláchněte a vysušte vodním vysavačem.
4. NanoGrip aplikujte ihned po zaschnutí.
5. Obě složky důkladně promíchejte vřetenem a ihned přidejte skleněné kuličky.
6. Naneste NanoGrip hřebenem s jemnými zuby nebo hladítkem v tloušťce vrstvy zrna a ihned naneste strukturu žlutým strukturním válečkem.

V případě skleněného povrchu je nutné použít základní nátěr Silane.