

GRIPFACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

CZ

TECHNICKÝ LIST

GripFactory protiskluzná
pružná páska



POPIS

Pružná protiskluzová páska GripFactory byla speciálně vyvinuta pro použití na nerovném povrchu. Páska je opatřena podkladem z hliníkové fólie, takže se snadno přizpůsobí povrchu, na který je aplikována.

Protiskluzová páska GripFactory má protiskluzové zrno z oxidu hlinitého s diamantovou tvrdostí (9 na stupnici MOHS), které nabízí optimální přilnavost i v mokřích nebo znečištěných podmínkách.

Kromě toho je tato protiskluzová páska certifikována podle specifikace CAA FAA 8 pro použití v pilotních kabinách. Pružná protiskluzová páska GripFactory je k dispozici ve standardních šířkách 25, 50 nebo 100 mm (role po 18 m) a je k dispozici v různých barvách (černá, žlutá, černožlutá, oranžová a žlutá). bílá). Ostatní formáty a tvary na vyžádání.

POVRCHY

Protiskluzová páska GripFactory je vhodná pro následující povrchy:

- Keramické obklady a dlažby
- Mramor a žula
- Akryl a polyester
- Beton
- Epoxid
- Slizkový plech

VÝHODY

- Vhodné pro nerovné povrchy;
- Vysoká protiskluzovost (na mokřím i suchém povrchu);
- Nulová tolerance roztažnosti a žádná paměť;
- Protiskluzová zrna z diamantově tvrdého oxidu hlinitého (9 na stupnici MOHS);
- Certifikováno podle specifikace CAA FAA 8 pro použití v pilotních kabinách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Předmět	Výsledek	Zkušební metoda
Zápach	slabý	neuvedeno
Relativní hustota	1,0	neuvedeno
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný	neuvedeno
Rozpustnost v organickém rozpouštědle	Lepidlo je částečně rozpustné v běžném organickém rozpouštědle	neuvedeno
Zadní nosič	0,075 mm měkký hliník	kaliperační metoda
Celková nanesená tloušťka	1,12 mm	kaliperační metoda
Typ lepidla	rozpouštědlový akrylát	neuvedeno
Přilnavost při odlepování (n / 25 mm)	17,7	180o FINAT FTMI
Pevnost v tahu (n / 25 mm)	148,63	Lloyd, 500 N siloměr
Typ minerálu	oxid hlinitý	neuvedeno
Přilnavost k oceli (g / 25,4 mm2)	2000	PSTC-4
Barva	černá, žlutá, černá / žlutá, oranžová en bílá	neuvedeno
Teplotní rozsah	30 až +160	neuvedeno
Maximální rozměry role	980 mm x 100 m	neuvedeno
Součinitel tření*	Suchý: 99 Mokřý: 75	Kyvadlo BS7976-2

Výše uvedené zkoušky byly provedeny podle normy BS7976-2 s použitím kyvadla TRL. Kyvadlo je dynamická zkouška. Pro statické zkoušky máme k dispozici také normu ASTM C10128-96. Výsledky podle normy DIN51130 jsou k dispozici na vyžádání. Všechny zkoušky jsou prováděny externě v akreditovaných nezávislých laboratořích pro zkoušení tření.

Barva	zrnitost	RAL	Pantone	LRV (průměr)	LRV (rozsah)
Černá	36	9004	Black U	0	0
Žlutá	36	1023	115 U	37.5	1
Černá / žlutá	36	9017 / 1003	Black U / 115 U	0 / 43.5	0 / 4
Oranžová	60	2004	021 U	18.25	3
Bílá	100	9003	White	72.25	3